

Grilon TSG-50 FA

PA666-GF50

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

材料文字说明

Product designation according to ISO 1874:

PA 66+PA 6, MHR, 14-160N, GF 50

机械性能	干 / 湿	单位	测试标准
拉伸模量	16500 / 10000	MPa	ISO 527-1/-2
屈服应力	- / 150	MPa	ISO 527-1/-2
屈服伸长率	- / 5	%	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	- / 5	%	ISO 527-1/-2
断裂应力	240 / 150	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	3 / -	%	ISO 527-1/-2
无缺口简支梁冲击强度 (+23°C)	90 / 100	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30°C)	80 / 90	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23°C)	15 / 20	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30°C)	11 / 12	kJ/m ²	ISO 179/1eA

机械性能 (TPE)	干 / 湿	单位	测试标准
球压硬度	270 / 160	MPa	ISO 2039-1

热性能	干 / 湿	单位	测试标准
熔融温度 (10°C/min)	260 / -	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	220 / -	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (8.00 MPa)	165 / -	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	15 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	100 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
最大使用温度 (长期)	90 - 120	°C	ISO 2578
最大使用温度 (短期)	220	°C	EMS

电气性能	干 / 湿	单位	测试标准
体积电阻率	1E11 / 1E9	Ohm*m	IEC 60093
表面电阻率	- / 1E10	Ohm	IEC 60093
电介质强度	31 / 31	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	600 / 600	-	IEC 60112

其它性能	干 / 湿	单位	测试标准
吸水性	6 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	1.5 / -	%	类似ISO 62
密度	1560 / -	kg/m ³	ISO 1183

流变性能	干 / 湿	单位	测试标准
模塑收缩率 (平行)	0.1 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率 (垂直)	0.3 / -	%	ISO 294-4, 2577

典型数据

加工方法

注塑

工业及消费品

家庭用品, 体育及消费品

供货形式

切粒

供应地区

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲

包装

医疗包装

食品接触

欧盟要求, FDA