

### 一般信息

#### 产品说明

Modified PPE  
PA/PPE alloy  
10% Filler reinforced Non-Flame retardant

#### 总体

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东 • 欧洲 • 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 10% 填料按重量
汽车要求	• FORD WSB-M4D658-A • GM • GMW17188P-PA66+PPE-GF10 Color: Black • GM GMW17188P-PA66+PPE-GF10 Color: Brown • GM GMW17188P-PA66+PPE-GF10 Color: Gray • GM GMW17188P-PA66+PPE-GF10 Color: Green
加工方法	• 注射成型

### ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.16	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
收缩率 <sup>2</sup> (3.00 mm)	0.50 到 0.70	%	内部方法
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (屈服, 23°C)	94.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂, 23°C)	5.0	%	ISO 527-2
弯曲模量 (23°C)	3700	MPa	ISO 178
弯曲应力 (23°C)	148	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 <sup>3</sup> (23°C)	11	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	199	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 65°C)	5.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
电气性能	额定值	单位制	测试方法
体积电阻率 (23°C)	5.0E+15	ohms·cm	IEC 60093
介电强度 <sup>4</sup> (2.00 mm)	27	kV/mm	IEC 60243-1
介电常数			IEC 60250
100 Hz	3.20		
1 MHz	3.10		
耗散因数			IEC 60250
100 Hz	5.0E-3		
1 MHz	0.010		

#### 责任相关注意事项

本资料记载的内容是根据现在所掌握的资料, 信息, 数据编制的。可能会因新知识的发现而有所变动。另外, 这些提供的信息并非保证值。因此, 在使用之前, 请贵公司充分考虑使用环境和产品设计等, 在确认对产品没有问题的基础上再使用, 责任自负。

# XYRON™ AG211

Asahi Kasei Corporation - 聚酰胺 + PPE

## 加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度	110 到 130	°C
干燥时间	2.0 到 4.0	hr
加工 (熔体) 温度	280 到 300	°C
模具温度	60 到 120	°C

### 注射说明

PPE与PA的合金在成型时推荐温度在280-300摄氏度。加工 (熔体) 温度低于该温度时可能会发生储料不均匀造成部分产品性能低下。加工 (熔体) 温度高于该温度时树脂也可能发生分解，容易形成模垢以及银纹等产品不良。

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。

<sup>2</sup> 120x80x3 mm

<sup>3</sup> 4 mm

<sup>4</sup> Short time

#### 责任相关注意事项

本资料记载的内容是根据现在所掌握的资料，信息，数据编制的。可能会因新知识的发现而有所变动。另外，这些提供的信息并非保证值。因此，在使用之前，请贵公司充分考虑使用环境和产品设计等，在确认对产品没有问题的基础上再使用，责任自负。