

一般信息

产品说明

Modified PPE
20% Filler reinforced Non-Flame retardant
Appearance Good, Warpage Low

总体

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东 • 欧洲 • 亚太地区
填料/增强材料	• 填料, 20% 填料按重量
特性	• 低翘曲性 • 外观良好
加工方法	• 注射成型

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.19	g/cm ³	ISO 1183
收缩率 ² (2.00 mm)	0.30 到 0.45	%	内部方法
吸水率 (23°C, 24 hr)	0.060	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (屈服, 23°C)	55.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂, 23°C)	4.0	%	ISO 527-2
弯曲模量 (23°C)	4680	MPa	ISO 178
弯曲应力 (23°C)	103	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 ³ (23°C)	4.0	kJ/m ²	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
1.8 MPa, 未退火	120	°C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火	118	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 65°C)	5.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+16	ohms	IEC 60093
体积电阻率 (23°C)	1.0E+16	ohms·cm	IEC 60093
介电常数			IEC 60250
100 Hz	3.20		
1 MHz	3.10		
耗散因数			IEC 60250
100 Hz	3.0E-3		
1 MHz	5.0E-3		
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (1.5 mm)	HB		UL 94

责任相关注意事项

本资料记载的内容是根据现在所掌握的资料, 信息, 数据编制的。可能会因新知识的发现而有所变动。另外, 这些提供的信息并非保证值。因此, 在使用之前, 请贵公司充分考虑使用环境和产品设计等, 在确认对产品没有问题的基础上再使用, 责任自负。

XYRON™ X552H

Asahi Kasei Corporation - 聚苯醚 + PS

加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度	100 到 110	°C
干燥时间	3.0 到 4.0	hr
加工 (熔体) 温度	250 到 300	°C
模具温度	70 到 90	°C

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 150x150x2 mm

³ 4 mm

责任相关注意事项

本资料记载的内容是根据现在所掌握的资料，信息，数据编制的。可能会因新知识的发现而有所变动。另外，这些提供的信息并非保证值。因此，在使用之前，请贵公司充分考虑使用环境和产品设计等，在确认对产品没有问题的基础上再使用，责任自负。